

ARGAMASSA SORATO AUTONIVELANTE

Revisão: 00

Data: 17/07/2026

Página: 1/3

1. DESCRIÇÃO

A ARGAMASSA SORATO AUTONIVELANTE é indicada para o nivelamento de superfícies irregulares em áreas internas. Projetada para proporcionar um acabamento liso e uniforme, se destacando pela facilidade de aplicação e rápida cura, tornando-se ideal para ambientes residenciais e comerciais. Altamente recomendada para a preparação de pisos para a instalação de vinílicos, laminados e cerâmicas.

**2. INDICAÇÕES E CONTRA INDICAÇÕES**

É indicada no nivelamento e preparação de pisos para a instalação de vinílicos, laminados e cerâmicas, tendo como base contrapisos, concretos, revestimentos cerâmicos (cerâmicos e porcelanatos) e pedras naturais.

Não é recomendada para áreas externas, pisos inclinados, paredes e áreas com umidade permanente. Não deve ser aplicada sobre madeiras, metais, tintas e emborrachados.

3. INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO**3.1 Preparação da Base:**

- Toda base onde será aplicada a ARGAMASSA SORATO AUTONIVELANTE deve estar livre de qualquer tipo de gordura, graxa, óleo, poeira, ou qualquer outro tipo de substância que venha a prejudicar a aderência do produto. Cerâmicas, porcelanatos e pedras naturais precisam ser limpas com eficiência removendo toda a cera. Em casos de pisos com acabamento polido ou brilhante, é essencial realizar o lixamento da superfície até eliminar o brilho.
- É importante verificar se todos os revestimentos estão devidamente fixados antes da aplicação, uma vez que qualquer movimento pode comprometer a aderência da ARGAMASSA SORATO AUTONIVELANTE.
- As pedras naturais devem estar firmemente instaladas e livres de risco de fragmentação, além de estarem previamente lixadas. Quando houver remoção de pisos vinílicos ou de madeira, é necessário eliminar totalmente os resíduos de adesivo presentes na base.
- Toda base deve ser inspecionada para verificar se há existência de rachaduras, trincas e partes ocas. Caso exista, precisam ser corrigidas antes da aplicação do produto.
- É necessário respeitar as idades mínimas das bases de concreto ou contrapiso.

3.2 Preparação da Argamassa:

- A ARGAMASSA SORATO AUTONIVELANTE deve ser preparada de forma mecânica, em masseira ou caixa (plástica ou metálica) de fundo liso, devendo está limpo e estanque, e o local protegido do sol, chuva e vento;
- Colocar a ARGAMASSA SORATO AUTONIVELANTE em uma caixa (balde) a água (4,2 litros) e, sob agitação de misturador, ir acrescentando o pó até obter uma argamassa sem grumos, pastosa e aderente. O resultado é uma massa homogênea de cor acinzentada;
- O material preparado deve ser despejado na base de aplicação em, no máximo, 20 minutos após sua mistura com água para evitar emendas e a perda de fluidez.
- Não adicionar água após o tempo de secagem.

ARGAMASSA SORATO AUTONIVELANTE

Revisão: 00

Data: 17/07/2026

Página: 2/3

3.3 Aplicação:

- Após a mistura, despeje imediatamente o produto em uma única camada de no máximo 10mm de espessura, espalhe e faça o acabamento com o rodo dentado;
- Aplicar o rolo fura bolha imediatamente após a aplicação com rodo dentado, para que o ar confinado no produto possa migrar para a superfície. Não ultrapassar 20 minutos a partir do início da aplicação para movimentar o produto na superfície, com rodo dentado ou com rolo fura bolha;
- Aguarde a secagem de 5 horas para tráfego leve, além disso, aguarde o endurecimento do produto antes de realizar a aplicação de revestimentos. O tempo mínimo deve ser de 12 horas para pisos vinílicos e 24 horas para pisos de madeira e laminados. O tempo pode variar conforme condições climáticas e absorção da base;
- Após a secagem do produto, se necessário, fazer o lixamento e promover a limpeza da superfície. Pequenas correções podem ser feitas com o próprio produto.

4. CONDIÇÃO DE APLICAÇÃO

- Temperatura de aplicação: ar ambiente +5°C a +40°C;
- Temperatura da superfície da base: +5°C a +27°C;
- Não aplicar em superfícies extremamente quentes ou quando houver previsões de chuvas.

5. PROPRIEDADES

Composição:	Cimento Portland, cargas minerais e aditivos químicos.
Aspecto:	Pó.
Coloração:	Cinza.
Densidade aparente:	1,7 g/cm ³

6. CONSUMO

Espessura de 2mm:	3,4kg/m ² (5,88m ² /saco)
Espessura de 3mm:	5,1kg/m ² (3,92m ² /saco)
Espessura de 4mm:	6,8kg/m ² (2,94m ² /saco)
Espessura de 5mm:	8,5kg/m ² (2,35m ² /saco)

7. LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO E APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO

Aguardar no mínimo 5 horas para o tráfego leve. Para a aplicação do revestimento, o tempo mínimo deve ser de 12 horas para pisos vinílicos e 24 horas para pisos de madeira e laminados.

8. ARMAZENAMENTO

Mantenha o produto em sua embalagem original fechada, em local seco e arejado e sobre estrados, protegido da ação de intempéries, sem contato direto com pisos e paredes. O empilhamento deve ser no máximo 3 pallets com 12 sacas de altura em cada pallet.

ARGAMASSA SORATO AUTONIVELANTE

Revisão: 00

Data: 17/07/2026

Página: 3/3

9. SEGURANÇA E CUIDADOS

Apesar de não oferecer graves riscos de contaminação, toda argamassa deve ser manuseada com certos cuidados:

- Utilizar equipamentos de proteção como luvas de borracha, óculos e máscara durante a aplicação;
- Manter a embalagem fechada e longe do alcance de crianças e animais.

Evitar a inalação do pó:	Em caso de inalação, remova a vítima para um local ventilado, mantenha-a em repouso posicionada de forma a não dificultar sua respiração e contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.
Evitar a exposição prolongada e o contato com a pele:	Em caso de contato com a pele, enxague a parte exposta ao contato com água corrente e abundante, caso haja irritação contate um médico.
Evitar que o produto entre em contato com os olhos:	Em caso de contato com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água corrente e abundante durante alguns minutos, em caso de lentes de contato remover se for fácil e continuar o processo, caso haja irritação, contate um médico.
Não ingerir:	Em caso de ingestão, não provocar vômito e não fornecer algo via oral caso a vítima esteja inconsciente. Caso haja indisposição contatar um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

Para mais informações, consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.