

MASSA PRONTA SORATO

Revisão: 03

Data: 31/10/2024

Página: 1/2

1. DESCRIÇÃO

É uma argamassa pronta, a base de areia quartzosa, cimento Portland, cal hidratada e aditivos químicos.

**2. INDICAÇÕES**

- Revestimento de paredes internas e externas.
- Revestimento de tetos, fachadas e placas de cimento.
- Regularização de pisos e passeios de baixo tráfego.
- Assentamento de tijolos.

3. VANTAGENS

- Dispensa a dosagem de materiais no canteiro;
- Facilidade na logística da obra;
- Facilidade de mistura e aplicação;
- Redução de perdas de materiais;
- Melhor acabamento.

4. INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

A superfície da base deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó, óleo, tinta, ou quaisquer resíduos que possam impedir a aderência do reboco, seguindo a instrução abaixo para a aplicação:

- Misturar o caso de 20kg da MASSA PRONTA SORATO com aproximadamente 4 litros de água.
- Efetuar o amassamento em betoneira, misturador apropriado ou manualmente até que a mistura atinja uma consistência pastosa e homogênea.
- A MASSA PRONTA SORATO deverá ser aplicada com ferramentas apropriadas e seguindo o modo convencional utilizado tradicionalmente.
- À argamassa preparada deve ser utilizada imediatamente após a mistura.
- Cura mínima é garantida após 24 horas, entretanto o ideal é liberar para pintura e/ou outros acabamentos após 72 horas.
- Não exceder o teor água recomendado.
- Não aplicar de uma só vez camadas superiores a 2cm (Exemplo: caso seja necessário uma espessura superior a 2cm, executar em camadas de até 2cm por vez);

ARGAMASSA SORATO ACI

Revisão: 03

Data: 31/10/2024

Página: 2/2

5. PROPRIEDADES

Composição:	Cimento Portland, areia quartzosa, óxido de cálcio e aditivos.
Aspecto:	Pó.
Coloração:	Cinza.
Densidade aparente:	1,7 g/cm ³
Espessura do revestimento:	2,0cm por demão

6. CONSUMO

Revestimento (Reboco):	Com espessura de 10mm - aproximadamente 15kg/m ² .
Assentamento:	Aproximadamente 14kg/m ² .

7. FORNECIMENTO E ARMAZENAMENTO

A MASSA PRONTA SORATO é fornecida em embalagens de 20kg e deve ser armazenada em local seco e arejado sobre estrado de madeira, sem contato com umidade. A embalagem deve ser mantida fechada. Respeitadas as condições de estocagem, o produto tem validade de 12 meses a partir da data de fabricação, impressa na embalagem.

8. SEGURANÇA E CUIDADOS

Apesar de não oferecer graves riscos de contaminação, a massa pronta deve ser manuseada com certos cuidados:

- Utilizar equipamentos de proteção como luvas de borracha, óculos e máscara durante a aplicação;
- Manter a embalagem fechada e longe do alcance de crianças e animais.

Evitar a inalação do pó:	Em caso de inalação, remova a vítima para um local ventilado, mantenha-a em repouso posicionada de forma a não dificultar sua respiração e contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.
Evitar a exposição prolongada e o contato com a pele:	Em caso de contato com a pele, enxague a parte exposta ao contato com água corrente e abundante, caso haja irritação contate um médico.
Evitar que o produto entre em contato com os olhos:	Em caso de contato com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água corrente e abundante durante alguns minutos, em caso de lentes de contato remover se for fácil e continuar o processo, caso haja irritação, contate um médico.
Não ingerir:	Em caso de ingestão, não provocar vômito e não fornecer algo via oral caso a vítima esteja inconsciente. Caso haja indisposição contatar um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

Para mais informações, consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.