

ARGAMASSA SORATO NIVELADORA

Revisão: 00

Data: 17/07/2026

Página: 1/3

1. DESCRIÇÃO

A ARGAMASSA SORATO NIVELADORA é ideal para corrigir irregularidades e nivelamento de paredes e tetos, proporcionando um acabamento liso e uniforme. Possui ótima trabalhabilidade e alto rendimento. Pode ser aplicada diretamente sobre blocos de concreto, substituindo o reboco, como também pode ser utilizada como acabamento ou regularização em paredes já rebocadas. Com fácil aplicação e alto desempenho, ela garante acabamento perfeito e excelente aderência.

**2. INDICAÇÕES E CONTRA INDICAÇÕES**

É indicada para reboco e concreto de áreas internas e externas, alvenarias, bloco de concreto celular autoclavado (BCCA), bloco estrutural, gesso acartonado. Pode ser aplicada sobre tinta e sobre sistemas de placas de fibrocimento em Steel Frame.

3. INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO**3.1 Preparação da Base:**

- Toda base onde será aplicada a ARGAMASSA SORATO NIVELADORA deve estar livre de qualquer tipo de gordura, graxa, óleo, poeira, ou qualquer outro tipo de substância que venha a prejudicar a aderência do produto. Se estiver soltando partículas, lixar e varrer bem até parar de sair pó ou resíduos;
- As paredes que já possuem pintura devem ter a tinta bem aderida. Se a pintura estiver solta ou descascando, é necessário lixar ou raspar para remover completamente a camada de tinta. Além disso, superfícies com acabamento brilhante precisam ser lixadas para eliminar o brilho;
- Em tetos de EPS, é necessário realizar a aplicação de chapisco previamente, a fim de garantir uma boa aderência. Nos sistemas de steel frame, com placas de fibrocimento, gesso acartonado ou EPS, as juntas devem ser devidamente tratadas e reforçadas, conforme as especificações do projeto ou as recomendações do fabricante;
- Em dias de calor intenso ou quando expostos diretamente ao sol, é importante umedecer a base de reboco, concreto e alvenaria. Áreas com umidade negativa ou positiva precisam ser tratadas antecipadamente para garantir a aderência adequada;
- É necessário respeitar as idades mínimas das bases de concreto.

3.2 Preparação da Argamassa:

- A ARGAMASSA SORATO NIVELADORA deve ser preparada de forma mecânica, em masseira ou caixa (plástica ou metálica) de fundo liso, devendo está limpo e estanque, e o local protegido do sol, chuva e vento;
- Colocar a ARGAMASSA SORATO NIVELADORA em uma caixa (balde) a água (4,8 litros) e, sob agitação de misturador, ir acrescentando o pó até obter uma argamassa sem grumos, pastosa e aderente. O resultado é uma massa homogênea de cor branca;

ARGAMASSA SORATO NIVELADORA

Revisão: 00

Data: 17/07/2026

Página: 2/3

- O produto deverá ser usado em até 2 horas para temperatura ambiente até 25 °C. Para temperaturas maiores, utilize em menos tempo;
- Não adicionar água após o tempo de secagem;
- Se necessário, fazer nova agitação do produto dentro do período de 2 horas.

3.3 Aplicação:

- Com a desempenadeira plana e lisa, aplicar o produto na base de maneira uniforme, retirando todo excesso e alisando com a desempenadeira de ação em camadas de 1 a 3mm, procurando deixar a superfície nivelada de tal forma que não fique diferença de nível entre os blocos e suas fugas;
- A temperatura da base e do ambiente devem estar entre 10 e 30 °C;
- Se necessário aplicar novas demãos em intervalos de 4 horas até atingir o resultado esperado, não ultrapassando 3 mm por demão ou espessura total de 10mm.
- Possíveis falhas ou emendas, corrigir após a secagem do produto.
- Verifique o nivelamento utilizando uma régua metálica e avalie o acabamento com iluminação adequada, o que ajudará a obter um resultado mais preciso na aplicação.
- Para o acabamento final, pode-se utilizar uma desempenadeira ou bloco de espuma, aguardando alguns minutos até que o produto perca o brilho. Caso a base esteja muito seca, umedeça-a antes de proceder com o acabamento, removendo emendas, ondulações e imperfeições.
- Se houver saliências, lixe a área com lixa fina para não danificar o acabamento. Aguarde pelo menos 72 horas após a aplicação da última demão antes de iniciar a pintura, garantindo que os tempos de cura da alvenaria tenham sido respeitados.

4. CONDIÇÃO DE APLICAÇÃO

- Temperatura de aplicação: ar ambiente +5°C a +40°C;
- Temperatura da superfície da base: +5°C a +27°C;
- Não aplicar em superfícies extremamente quentes ou quando houver previsões de chuvas.

5. PROPRIEDADES

Composição:	Cimento Portland, cargas minerais e aditivos químicos.
Aspecto:	Pó.
Coloração:	Branca.
Densidade aparente:	1,7 g/cm ³

6. CONSUMO

Em média 1,3kg/m² por mm podendo variar conforme a espessura da aplicação e irregularidade da base.

7. LIBERAÇÃO PARA PINTURA

Aguardar no mínimo 72 horas após a demão final.

ARGAMASSA SORATO NIVELADORA

Revisão: 00

Data: 17/07/2026

Página: 3/3

8. ARMAZENAMENTO

Mantenha o produto em sua embalagem original fechada, em local seco e arejado e sobre estrados, protegido da ação de intempéries, sem contato direto com pisos e paredes. O empilhamento deve ser no máximo 3 pallets com 12 sacas de altura em cada pallet.

9. SEGURANÇA E CUIDADOS

Apesar de não oferecer graves riscos de contaminação, toda argamassa deve ser manuseada com certos cuidados:

- Utilizar equipamentos de proteção como luvas de borracha, óculos e máscara durante a aplicação;
- Manter a embalagem fechada e longe do alcance de crianças e animais.

Evitar a inalação do pó:	Em caso de inalação, remova a vítima para um local ventilado, mantenha-a em repouso posicionada de forma a não dificultar sua respiração e contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.
Evitar a exposição prolongada e o contato com a pele:	Em caso de contato com a pele, enxague a parte exposta ao contato com água corrente e abundante, caso haja irritação contate um médico.
Evitar que o produto entre em contato com os olhos:	Em caso de contato com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água corrente e abundante durante alguns minutos, em caso de lentes de contato remover se for fácil e continuar o processo, caso haja irritação, contate um médico.
Não ingerir:	Em caso de ingestão, não provocar vômito e não fornecer algo via oral caso a vítima esteja inconsciente. Caso haja indisposição contatar um Centro de Informação Toxicológica ou um médico.

Para mais informações, consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.